



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA  
 R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436  
 Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr  
 Telefax.: (41) 3292-5245

## ALKIPOL 457/60 A RESINA ALQUÍDICA LONGA DE SOJA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo:	Alquídica pura longa (semi-secativa)	Aromáticos:	Excelente
Solvente:	Aguarrás	Alifáticos:	Excelente
Sólidos (%):	59 – 61	Ésteres:	Excelente
Viscosidade (Gardner):	Z3 – Z5	Cetonas:	Excelente
Cor (Gardner):	8 (máx.)	<b>USOS RECOMENDADOS</b>	
Índice de Acidez (mg KOH/g):	15 (máx.)	Veículo de moagem de alta compatibilidade. Tintas industriais. Sintéticos arquiteturas p/ exterior e manutenção.	
Índice de OH / sólidos:	não corresponde		
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> ):	0,960 ± 0,020		
Comp. Óleo (%):	56		
<b>Propriedades:</b>			
Boa secagem e nivelção. Excelente brilho.			
<b>Compatibilidade:</b>			
Com resinas médias e longas em óleo. Com Melapol 1040/60 B (Melamínica) em relações normais de uso.			
<b>Forma de Entrega:</b>			
Em tambores de aço de 180 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			